



## TEXTURALIN D.V.U.

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es una pasta formulada a base de pigmentos, extendedores de buena plasticidad, espesantes sintéticos, emulsiones Vinil-Acrílicas modificadas y aditivos.

Su formulación está libre de Plomo, Mercurio, Cromo y metales pesados.

### USOS RECOMENDADOS

Revestimientos para cielos interiores, para terminación texturada, producto económico para la construcción moderna.

### CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

**Naturaleza Química:** Vinil-Acrílica.

**Número de Componentes:** Uno

**Color:** Blanco

**Acabado:** Mate

**Rendimiento:** 1.5 m<sup>2</sup>/Kilo. Dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película

**Número de Capas:** 1 para interior – 2 para exterior

**Aplicación:** Pistola especial para texturas

**Diluyente:** Agua Potable, solo para lavado de equipos.

**Dilución:** 30% en volumen

**Condiciones de Secado:** 20°C, 60% H.R y 50 micrones de espesor húmedo

**Secado Tacto:** 30 minutos

**Secado para 2ºMano:** 4 horas

**Secado Final:** 7 días

**Condiciones de Aplicación:** Sobre 5°C bajo un 80% H.R

**Envase de Suministro:** Tineta de 4 gl

**Estabilidad de Almacenaje:** 12 meses en envase herméticamente cerrado a 10-30°C y H.R. menor a 80%

**SEGURIDAD:** Los componentes de este producto no son inflamables y respetan el medio ambiente.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias, secas, libres de sales, polvo y suciedades.

Una sola mano aplicada con una pistola especial es suficiente para texturar la superficie encielada. Si se emplea sobre yeso en interiores, sugerimos sellarlo con el sellador DVU.

Si se trata de losas originadas por moldajes, hay que esperar los 28 días de fraguado, junto con la eliminación de los desmoldantes y las sales por hidrolavado.

Antillanca Sur # 611 Bodega G, Pudahuel.

Teléfono Contacto 22 946 65 54 o 9 6438 03 95

[www.dvuchile.cl](http://www.dvuchile.cl) / email: ventas@dvuchile.cl